

WONDER WOODGUARD

木材を雨・紫外線からしっかりと守る

油・溶剤のニオイがしない

水性木材保護塗料

日本建築学会 JASS18 M-307(木材保護塗料塗り)規格適合

ワンダー水性一液型ウッドガード



ワンダー水性一液型ウッドガード#202プラチナホワイト色塗装(仙台市)



CPC キャピタルペイント株式会社

水性塗料の先駆け

「ワンダー水性一液型」屋外対応版！

ワンダー水性一液型

ウッドガード

◎ 木材を劣化から守る『抜群の耐久性』！

塗装松材が JIS-K-5600-7-7 に基づく促進耐候試験（キセノンランプ法）で500時間を経過しても光沢を保ち著しい劣化はありません。環境条件によって異なりますが、およそ2～3年に相当します。塗膜は水をはじく効果があり、雨に濡れても問題ありません。

- 促進耐候性試験（キセノンランプ法 500 時間）後の塗装松材



◎ 木材を虫・カビから守る『防腐防虫防カビ剤混合』！

防腐防虫防カビ剤を混合しており、JIS-Z-2911 に基づくカビ抵抗性試験において、カビ・菌への効果も実証されています。

- 抗菌性・抗カビ性試験（JIS-Z-2911 カビの抵抗性試験）判定基準： - : 菌の発生なし。

	カビ菌		カワラタケ		オオウズラタケ	
	1 週後	2 週後	1 週後	2 週後	1 週後	2 週後
ワンダー水性一液型ウッドガード	-	-	-	-	-	-

【カビ菌】

【カワラタケ】

【オオウズラタケ】



◎ 燃えにくく発煙が少ない塗膜『難燃1級試験合格品』！

塗膜が JIS-A-1321 に基づく難燃1級試験に合格する性能をもっています。火災時に燃焼・燃え広がりが少なく、煙の発生する量が少ない塗膜をつくります。

※ 用 途

木部建築外装全般 （学校・幼稚園・ケアハウス・病院・一般住宅・公共施設など）
木部エクステリア製品 （フェンス・ベンチなどのガーデニング製品）

※ 標準塗装仕様

塗装工程	使用材料	配合量	塗装方法	乾燥時間
素地研磨	サンドペーパーNo.120~180			
下塗り	ワンダー水性一液型ウッドガード	100	刷毛・スプレー・ ローラーなど 80g/m ²	2時間以上 (20~25℃)
研磨	サンドペーパーNo.180~240			
上塗り	ワンダー水性一液型ウッドガード	100	刷毛・スプレー・ ローラーなど 60g/m ²	2時間以上 (20~25℃)

※ 品 種 及 び 荷 姿

標準色 16色 14kg (約92m²分) / 3.5kg (約23m²分) ※2回塗り

※ 標 準 色

 #102 マリーゴールド	 #103 バートンシェンナ	 #105 カスタニ	 #202 プラチナホワイト
 #115 アプリコット	 #107 パーシアンレッド	 #104 エボニー	 #116 ライトグレイ
 #110 チェスナット	 #111 ミディアムブラウン	 #112 ブラック	 #106 ハンターグリーン
 #201 アンティークブラウン	 #108 パリサンダ	 #901 マットクリヤー ! 単独使用不可!	 #902 クリヤー ! 単独使用不可!

#901 マットクリヤー及び#902 クリヤーは、単独で屋外使用をしますと基材の変色が起こりますので、単独では使用せず表面光沢調整を目的とした上塗り用・混合用や、他配合色の濃度希釈用として使用してください。
色調は、印刷の理由で実際のものとは異なります。また、塗装する基材によっても異なります。